

ANTYPOŚLIZGOWA  
WYKŁADZINA WINYLOWA

## Safetred Transport

DANE TECHNICZNE	NORMY	Safetred Transport
<b>Klasyfikacja</b>		
<b>Klasa użytkowa</b>	ISO 10581 (EN 649)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Do przemysłu lekkiego	43
<b>CHARAKTERYSTYKA</b>		
<b>Grubość całkowita</b>	ISO 24346 (EN 428)	2.35mm
<b>Waga całkowita</b>	ISO 23997 (EN 430)	3300 g/m <sup>2</sup>
<b>Zabezpieczenie powierzchni</b>	-	Safety Clean XP PUR
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
<b>Ścieralność</b>	EN 13845 Aneks D	<10% Utrata cząstkowa
<b>Wgniecenie reszkowe</b>	Średnia wartość zmierzona	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	
<b>Oddziaływanie nóg mebli</b>	EN 424	Brak uszkodzeń
<b>Oddziaływanie kółek krzeseł</b>	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
<b>Zwijanie pod wpływem ciepła</b>	ISO 23999 (EN 434)	≤2mm
<b>Stabilność wymiarów</b>	ISO 23999 (EN 434)	≤0.10%
<b>Reakcja na ogień</b>	EN 13501-1 ISO 9239-1	B <sub>f</sub> s1
<b>Antypoślizgowość</b>	TRRL Pendulun 4S (mokry) BS 7976 część2 DIN 51130 Chropowatość powierzchni RZ DIN 51097	>36 R10 Esf >20μm
<b>Redukcja dźwięków</b>	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔL <sub>w</sub> =11dB
<b>Opór elektryczny</b>	EN 1815 EN 1081 EN 14041	<2kV na betonie >10 <sup>10</sup> Ω Antystatyczny na betonie
<b>Trwałość kolorów</b>	EN ISO 105-B02	7
<b>Odporność chemiczna</b>	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
<b>Higiena</b>	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
<b>Odporność termiczna Ogrzewanie podłogowe</b>	EN 12524	0.01m <sup>2</sup> K/W Odpowiednia – max. 27°C
<b>Forma dostawy</b>	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN427)	Rolki: 15mb x 2m (30m <sup>2</sup> )
<b>Kolory</b>	-	9

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.