





**QB UPEC**  
3 3 1 0

Moquettes touffées et tissées en lés  
<http://evaluation.cstb.fr>  
15/304



# OXYGEN



<b>Structure</b>	<b>Moquette à velours bouclé</b>	<b>Envers</b>	<b>Double dossier</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4m</b>			
Construction	Tufted carpet, loop pile	Backing	Action back	Width in Roll	4m			
Struktur	Getufteter Schlinge Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4m			
Structuur	Getuft tapijt, luspool	Rug	Textielrug	Rolbreedte	4m			
Descripción	Moqueta de fibra rizada	Soptorte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette bouclé	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina petelkowa	Podklad	Action back	Szerokosc w rolce	4m			
<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4m</b>			
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m			
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m			
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m			
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m			
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapałnos	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m			
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>				
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	950 g/m <sup>2</sup>	Gebrauhsklasse	U3P3E1C0	Kleuren aantal	20			
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	Clase 23/32 LC2	Cantidad de colores				
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	PRODIS N° D042CED6	Numero colori				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>				
Total weight				Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2100 g/m <sup>2</sup>			Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	<a href="http://www.balsan.com">www.balsan.com</a>			
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita				Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	6.7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 24 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego						
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte	4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.2					
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolacion acustica						
Wysokosc runa		Pochlanianie dzwieku						
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>		<b>f/Hz</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.02	0.03	0.08	0.21	0.46	0.60
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	26 p							
Galga - Densidad (puntos)	102700 p/m <sup>2</sup>							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009-121785  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 19/07/2017

2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
[balsan.moquette@balsan.com](mailto:balsan.moquette@balsan.com)  
[www.balsan.com](http://www.balsan.com)  
[www.balsan-inspiration.com](http://www.balsan-inspiration.com)



Made in France