WELCOME 833

Karta charakterystyki technicznej

Laminat 04-2016

Typ	Jednostka	Cecha	Norma
Grupa Materiałowa		**42259 / 42260**	
Wymiary	mm	1292 x 194 x 8	Zgodnie z EN 13329
Konstrukcja	Płyta nośna	RML	
	Płyta nośna	HDF (gęstość 900-950 kg/m³)	Zgodnie z EN 316
	System montażu	2-Lock system	Licencja wydana przez Välinge Innovation AB
	Ochrona krawędzi	MRTech	
Gwarancja	Lata	10 lat Użytkowanie komercyjne	

Cecha	Norma	Wymagane	Wartość TARKETT
Wymagania klasyfikacji			
Odporność na ścieranie	EN 13329 – Załącznik E	AC5	AC5
Odporność na uderzenia	EN 13329	IC3	IC3
Odporność na plamy	EN 438-2 (Grupa 1,2 & 3)	Grupa 1&2: klasa 5 - Grupa 3: ≥ klasa 4	Grupa 1&2: klasa 5 - Grupa 3: ≥ klasa 4
Odporność na przypalenie papierosem	EN 438-2	≥ klasa 4	≥ klasa 4
Odporność na nogi mebli	EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Odporność na kółka krzeseł (miękkie)	EN 425	Brak zmian lub uszkodzeń	Brak zmian lub uszkodzeń
Wypaczenie deski	EN 13329 – Załącznik G	≤ 18 %	≤ 9 %
Wymagania ogólne			
Grubość	EN 13329	Grubość nominalna +/- 0,5 mm	8 mm; +/- 0,4 mm
Długość	EN 13329	Długość nominalna +/- 0,5 mm	1292 mm; +/- 0,2 mm
Szerokość	EN 13329	Szerokość nominalna +/- 0,1 mm	194 mm; +/- 0,1 mm
kwadratowość(q)	EN 13329	q max ≤ 0,2 mm	< 0,1 mm
Równomierność warstwy użytkowej (s)	EN 13329	s max ≤ 0,3 mm/m	< 0,3 mm/m
Płaskość poprzeczna	EN 13329	Wklęsłość ≤ 0,15% - Wypukłość ≤ 0,20%	Wklęsłość ≤ 0,15% - Wypukłość ≤ 0,20%
Płaskość wzdłużna	EN 13329	Wklęsłość ≤ 0,50 % - Wypukłość ≤ 1,00 %	Wklęsłość ≤ 0,50 % - Wypukłość ≤ 1,00 %
Szpary między elementami (o)	EN 13329	o średnie ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm	o średnie ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm
Różnica wysokości między elementami (h)	EN 13329	h średnie ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm	h średnie ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm
Odchylenia wymiarów	EN 13329	delta l średnia= delta w średnia < 0,9 mm	< 0,9 mm
Trwałość kolorów	EN 13329	Blue wool scale – EN ISO 105 > level 6 Skala szarości – EN 20105 > level 4	> level 6 > level 5
Odkształcenie resztkowe	EN 433	Brak widocznych zmian, wgniecenie < 0,01 mm	Brak widocznych zmian, wgniecenie < 0,01 mm
Trwałość powierzchni	EN 13329	> 1,00 N/mm²	≥ 1,60 N/mm²
Zastosowanie i bezpieczeństwo			
Ognioodprność	EN 13501-1	Przynajmniej Cfl-s1	Cfl-s1
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	E1	E1
Antypoślizgowość: Współczynnik tarcia	EN 14041 / EN 13983	≥ 0,30 – Klasa DS	≥ 0,30 – Klasa DS
Antypoślizgowość:	BGR 181 / DIN 51130	≥ R9	R9
przenikanie ciepła	DIN EN 12667	≤ 0,150 m²K/W	≤ 0,150 m²K/W
Antystatyczność	DIN EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Deklaracja właściwości użytkowcyh			No.070DoP2015-12-08

Informacje logistyczne				
8 paneli/opakowanie	2,005 m²/opakowanie	8,0 kg/m²	56 opakowań/paleta	112,28 m²/paleta

CE EN 14041 33 Cfl-s1 DS E1 HCHO PEFC

EN 13329
Welcome 833

Distributed in EU by
Laminate Park GMBH
&Co KG Werkstr.
66265 Heusweiler/Eiweiler
Germany

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE